

KARTA CHARAKTERYSTYKI  
TECHNICAL SPECIFICATION CARD  
SICHERHEITSDATENBLATT

acc. to DIN EN 14465:2006



HOLD ME

TOCCARE



GOOD FOR  
BABIES



GOOD FOR  
PETS



GOOD FOR  
PLANET



WATER BLOCKED



REACH CONFORM



NON-FLAMMABLE

RODZAJ | FABRIC TYPE | GEWEBE ART

dzianina (welur) | knitted fabric (velour) | Strickwaren (Velours)

GRAMATURA | WEIGHT | GEWICHT

410 g/m<sup>2</sup>

SKŁAD | COMPOSITION | ZUSAMMENSETZUNG

100% PES

SZEROKOŚĆ | WIDTH OF ROLL | BREITE

140 cm +/- 2 cm

ATEST   CERTIFICATE   ZULASSUNG	METODA BADANIA TEST METHOD TESTMETHODE	WYNIK TESTU TEST RESULT WERT	KATEGORIA CATEGORY KATEGORIE
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE   TENSILE STRENGTH HOCHZUGFESTIGKEIT	DIN EN ISO 13934-1	warp: 687 N (45,9%) weft: 660 N (71,7%)	A/A
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE   TEAR GROWTH RESISTANCE   REISSFESTIGKEIT	DIN EN ISO 13937-3	warp: 48,5 N weft: 34,1 N	A/B
PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE   RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE   VERSCHIEBBARKEIT DER FÄDEN IN DER NAHT	DIN EN ISO 13936-2 180 N load	warp: 1,7 mm weft: 1,5 mm	A/A
TEST MARTINDALE'A   ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHODE	DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2	Yarn breakage: >100 000 cycles	A
SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU   PILLING TEST   ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN	DIN EN ISO 12945-2	4-5	A
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO   COLOUR FASTNESS TO LIGHT   LICHTBESTÄNDIGKEIT	DIN EN ISO 105-B02	>5	⇒ A
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE   COLOUR FASTNESS TO RUBBING   REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT	DIN EN ISO 105-X12	na sucho   dry   trocken: 4-5 na mokro   wet   nass: 4-5	A/A
SKŁONNOŚĆ DO ZACIĄGANIA NITEK   PROPENSITY TO SNAGGING   NEIGUNG ZUM HÄNGEN BLEIBEN	BS 8479:2008-11	4-5	
ZAPALNOŚĆ   IGNITABILITY   BRANDVERHALTEN	DIN EN 1021-1	zdał   passed   bestanden	
REACH		zdał   passed   bestanden	

PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 2021-09-15. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Cechą charakterystyczną materiałów typu plush jest możliwość występowania złudzenia optycznego przybierania przez tkaninę innej intensywności barwy z powodu ułożenia okrywy włosowej pod różnymi kątami (tzw. cieniowania) lub/i pod wpływem oświetleniem o różnej intensywności światła; jest to rzecz naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. EN Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2021-09-15. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. A characteristic feature of plush materials is the possibility of the optical illusion of the fabric assuming a different color intensity due to the arrangement of the coat at different angles (the so-called shading) and / or under the influence of lighting of different light intensity; it is natural and impossible to completely eliminate. Variations in color shades are allowable due to technological reasons. DE Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die Karte wird am 2021-09-15 ausgestellt. Diese Ausgabe ist mit einer neuen Version nicht mehr gültig. Das Fuseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Eine Typische Eigenschaft Stoffe mit Faserflor, zu denen auch Plüsch gehört, ist dass das die Strichrichtung haben. Dh. dass die Fasern dazu tendieren, sich in eine bestimmte Richtung zu legen, daher auch verschiedene Farbkraft. Der Winkel und intensität, unter dem die Lichtstrahle auf Stoff fallen und werden versichden abgelenkt. Stellen sich die Fasern Strichrichtung entgegen führt das zum Farbwechsel. Was auch eine natürliche Eigenschaft Plüsch Stoffe ist. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen



Certifikat IW ZC  
TEXTIL-CERT  
Nr 522/AC 017



Certifikat IW ZC  
TEXTIL-CERT  
Nr 521/AC 017



Certifikat IW ZC  
TEXTIL-CERT  
Nr 523/AC 017



AGMAMITO  
GROUP

UL. WRZESIŃSKA 78 | 62-020 SWARZĘDZ, POLAND

T: +48 61 817 20 96

E: INFO@AGMAMITO.COM

WWW.AGMAMITO.COM  
WWW.TOCCARE.COM.PL